



ООО «Лаборатория «Евростиль»
141140, РФ, МО., г.Лосино-Петровский,
п Свердловский, ул Центральная, д.1

**ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ
ГРУНТ – КРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЭП-111
ТУ 2310-010-05054874-16
ПАСПОРТ ПАРТИИ №14665 от 25.05.22**

№	Параметры	Номинальный показатель	Показатель
	КОМПОНЕНТ А		
1	Цвет пленки	белый	соответствует
2	Внешний вид	густая масса	соответствует
3	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	80	83,3
4	Плотность, г/см ³	1,55 – 1,65	1,63
5	Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246, диаметр сопла 6 мм, с, не менее	100	149
6	Степень дисперсности, мкм, не более	25	19
	ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛ		
7	Цвет пленки	Соот.каталогу	соответствует
8	Внешний вид пленки	Однородная пленка	соответствует
9	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	78	78,5
10	Плотность, г/см ³	1,45 – 1,55	1,54
11	Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	120	110
12	Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246, диаметр сопла 4 мм, с, не менее	100	117
13	Время высыхания до степени 3, t (20±2)°C, ч, не более	1	1
14	Условная светостойкость, %, не более	4	-
15	Степень дисперсности, мкм, не более	25	19
16	Адгезия краски к металлу, баллы	1	1
17	Блеск покрытия (REFO 3, угол 60°),%	40 - 60	44,5
18	Количество продукта, кг		358

Технолог _____ Туров Е.В.